

試験成績書

様

報告書No. AS24-N41-011

発行日 2024年12月24日

試料受付: 2024年12月19日

試験期間: 2024年12月19日 ~ 2024年12月20日

採取区分: 持ち込み


試料採取者: 前島 清高 一般建築物石綿含有建材調査者 第00-01264号

事業者名: 関西アスベスト分析調査

住所: 〒564-0062

大阪府吹田市垂水町3-4-4

TEL: 0120-955-616



件名:

ご依頼を受けました検査の結果を下記の通り報告致します。

試料名称		ケイ酸カルシウム板		試料外観写真	
採取場所	西館 7階 天井				
採取年月日	2024年12月18日				
試験方法	定性分析 JIS A 1481-1:2016				
試験責任者	小川 伸一				
登録番号	(公社)日本作業環境測定協会 石綿分析技術評価事業 2409合0031号				

試験結果

定性分析

層	割合	材種	外観色	アスベスト推定含有率	含有の有無
1	10%	塗材	ライトグレー色	-	含有
2	90%	ケイカル板	乳白色	クリソタイル(5-50%) アモサイト(0.1-5%)	
3	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	

偏光顕微鏡写真

アモサイト		クリソタイル		
写真1	写真1	写真1	写真1	
写真2	写真2	写真2	写真2	

(備考) -

・外観色等が異なるいくつかの建材が混入している場合は、最も多い割合を占める建材について分析しています。・定性分析のため、測定不確かさは考慮しません。

・層割合、材種、外観色は目視にて判断しております。・試験結果は該当の試験品目だけに關するものとなります。・試験報告書の一部だけの複製を禁じます。